

# Processo di incollaggio

I.C.A.D adesivi

1- Lavare la suola con il nostro solvente per pulizia

2-Lasciar asciugare per 10/15 minuti

3-Lavare la suola con il primer Preparatore AL

4-Attendere almeno 2 ore

5-Spalmare o spruzzare il nostro adesivo

Poliuretano a base acqua ECOPUR S/1M su

Suola e tomaia

6-Quando il film dell'adesivo è completamente

Trasparente riattivare a circa 75°C accoppiare  
e pressare.

7-Tempo di pressatura 15 secondi

Pressione da 25 a 30 kg/cmq

8-La resistenza finale dell'incollaggio sarà ottenuta

Dopo 24 ore.

Le suddette istruzioni sono date dalla nostra singola esperienza . Poichè le condizioni lavorative non possono essere da noi controllate, è l'utilizzatore finale che deve verificare il suo processo produttivo.

Pertanto I.C.A.D. srl declina ogni responsabilità connessa all'utilizzo dei nostri prodotti.

David Giusfredi

I.C.A.D. srl

Tel : 39 (0)572 51 465

info@icad.it

Via Carrara, 121 – 51015 Monsummano terme (PT) Italy

WWW.icad.it